

Tarım ve Orman Bakanlıđından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BAL TEBLİĐİ (TEBLİĐ NO: 2020/7)'NDE DEĐİŐİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĐ (TEBLİĐ NO: 2026/16)

MADDE 1- 22/4/2020 tarihli ve 31107 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliđi (Tebliđ No: 2020/7)'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendine aŐađıdaki cümle eklenmiŐtir.

“Bal üretiminde kullanılmak üzere piyasaya arz edilecek temel petek Ek-3'te belirtilen özelliklere uygun olmak zorundadır.”

MADDE 2- Aynı Tebliđe aŐađıdaki geçici madde eklenmiŐtir.

“Uyum zorunluluđu

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Temel petek üreten gıda işletmeleri bu maddeyi ihdas eden Tebliđin yürürlüđe girdiđi tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu Tebliđ hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(2) Bu Tebliđe uygun olmayan temel peteklerin, bu maddeyi ihdas eden Tebliđin yürürlüđe girdiđi tarihin bir yıl sonrasında itibaren piyasada bulundurulması yasaktır.”

MADDE 3- Aynı Tebliđe ekte yer alan Ek-3 eklenmiŐtir.

MADDE 4- Bu Tebliđ yayımı tarihinde yürürlüđe girer.

MADDE 5- Bu Tebliđ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

“Ek-3

Bal üretiminde kullanılmak üzere piyasaya arz edilecek temel peteđin özellikleri

Erime aralıđı (°C)	61-65
Özgöl ađırlık aralıđı (g/cm ³)	0,950-0,960
Çözünürlük	Suda çözünmez. Alkolde eser miktarda çözünür. Kloroform ve eterde çok çözünür.
Asit deđer aralıđı (mg KOH/g)	17-24
Ester sayısı aralıđı (mg KOH/g)	70-90
SabunlaŐma sayısı aralıđı (mg KOH/g)	87-104
Peroksit deđer (mM H ₂ O ₂ /kg, en fazla)	5
Gliserol ve diđer polioller (gliserol cinsinden en fazla %)	0,5
Serezin, parafinler ve bazı diđer mumlar	Numunenin 3,0 gramı 100 mL'lik yuvarlak dipli cam balon içerisine konur, %4'lük (ađırlık/hacim) aldehitsiz etanol içindeki potasyum hidroksit çözeltisinden 30 mL ilave edilir ve 2 saat boyunca geri sođutucu altında yavaŐca kaynatılır. Geri sođutucu çıkarılır ve hemen bir termometre yerleŐtirilir. Cam balon 80 °C'deki suyun içine yerleŐtirilir ve çözelti sürekli dairesel çevirip karıŐtırarak sođumaya bırakılır. Sıcaklık 65 °C'ye ulaŐana dek çözelti bulanık olsa bile, çökelti oluşmaz.

Katı yağlar, Japon mumu, reçine ve sabunlar	Numunenin 1 gramı 30 dakika süreyle 35 mL 1'e 7'lik sodyum hidroksit çözeltisi ile arada bir su ekleyip hacim muhafaza edilerek kaynatılır ve karışım soğutulur. Mum kısım ayrılır ve sıvı berrak kalır. Soğuk karışım süzülür ve filtrat, hidroklorik asit ile asitlendirilir. Çökelti oluşmaz.
Parafin, stearin/stearik asit ve bunların dışındaki diğer benzeri yabancı maddeler	Parafin için; GC-MS, (HT)GC-FID, FTIR-ATR, stearin/stearik asit için; (HT)GC-FID/GC-FID (MS), FTIR-ATR, diğerleri için; GC-MS, (HT)GC-FID/GC-FID (MS), FTIR-ATR kromatografik veya spektroskopik metotlardan biri veya birkaçı kullanılarak ve bu metotlar için tespit limitinin (LOD) parafin için %5, stearin/stearik asit için %1,5 ve diğerleri için %5 olarak geçerli kılınması şartıyla numunede bu maddeler tespit edilmemelidir.
GC: Gaz kromatografisi MS: Kütle spektrometresi HT: Yüksek sıcaklıklı FID: Alev iyonizasyon dedektörü FTIR: Fourier dönüşümlü kızılötesi ATR: Azaltılmış toplam yansıma	

“